



ТЫРЕТЬ

ООО "Тыреть", 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 30/1-124.
тел./ф. (3842) 45-32-14, тел. 33-29-29, e-mail: abbkemerovo@mail.ru, www.tyret.ru
Банк КЕМЕРОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК".
Р/с № 40702810856000001009, К/с № 30101810800000000782.
БИК 043207782, ИНН 4205219087, КПП 420501001

ПАСПОРТ

на ленту киперную для электропромышленности ГОСТ 4514-78

	Наименование показателей	ЛЭ-10-2-х/б	ЛЭ-15-13-х/б	ЛЭ-20-24-х/б	ЛЭ-25-36-х/б	ЛЭ-30-46-х/б
1.	Ширина ленты, ми	10±0,5	15±1,0	20±1,5	25±1,5	30±1,5
2.	Толщина ленты, мм	0,38±0,03	0,38±0,03	0,38±0,03	0,38±0,03	0,38±0,03
3.	Количество нитей в основе по всей ленте	24	38	48	62	72
4.	Плотность по утку, нит/1см	11x2±1x2	11x2±1x2	11x2±1x2	11x2±1x2	11x2±1x2
5.	Разрывная нагрузка по основе, кгс	Не менее 14	Не менее 21	Не менее 26	Не менее 32	Не менее 32
6.	Удлинение при разрыве, %	Не менее 9				
7.	Линейная плотность ленты, г/м	Не менее 1,78	Не менее 2,62	Не менее 3,33	Не менее 4,28	Не менее 5,04
8.	Наименование и линейная плотность пряжи, текс	25 текс x 2 25 текс				

Директор



Лукашов А.В.

Мастер

Лукашов А.В.